

**Строганный погонаж. Технические требования по стандарту DIN 68126. Нормы ограничения дефектов.**

<b>Пороки</b>	<b>Сорт А</b>	<b>Сорт В</b>	<b>Сорт С</b>
<b>Сучки</b>	Недопустимы выпавшие мертвые сучки, табачные сучки.	Допускаются до 20 мм выпадающие, выпавшие до 20 мм на кромках - 2 шт на длину доски.	Допустимые отверстия диаметром более 20 мм.
	Допускаются - здоровые, сросшиеся сучки без ограничений, сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при обороте, сколы на сучках со стороны паза на нижней кромке.		
<b>Трещины</b>	Допускаются торцевые длиной до величины ширины и микротрещины.	Допускаются до 300 мм в направлении волокон, торцевые	Допускаются: сквозные, в т.ч.
<b>Сердцевина</b>	Допускается: не более половины длины доски у макс. 20 % досок в пакете.	Допускается	Допускается
<b>Кренивая древесина</b>	Допускается в небольшом объеме.	Допускается, если не повлияет на сбору.	Допускается
<b>Смоляные кармашки</b>	Допускаются: до 6 мм, 2 шт. на длину доски.	Допускаются	Допускаются
<b>Засмоленные участки у сосны</b>	Допускаются слегка засмоленные участки у 10% досок.	Допускаются	Допускаются
<b>Прорость</b>	Допускается не более половины ширины доски.	Допускается	Допускается
<b>Поражение насекомыми</b>	Не допускается.	Допускается 3 шт. На длину доски у 5 % досок.	Допускается
<b>Гниль</b>	Не допускается.	Не допускается.	Не допускается.
<b>Ненадлежащие окраски</b>	Допускается до 10% поверхности у 10% досок, синева не допускается.	Допускаются полосы розовые и синие выцветшие, синева не допускается.	Допускается, насколько позволяет отделка.
<b>Обработка</b>	Допускается: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы а кромке в зоне сучков.	Допускаются дефекты строжки, не влияющие на сборку.	Допускаются дефекты стружки, не ухудшающие стабильность и качество отделки.

1. Размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры пиломатериалов должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75
2. Диаметр сучка измеряют по расстоянию между двумя прямыми, касающимися сучка, параллельными продольной оси пиломатериала.
3. Сучки с диаметром менее 50% от допускаемого значения не учитывают.
4. Пасынок нормируют как несросшийся сучок, в отборном сорте не допускается.
5. У пиломатериалов длиной более 3 м допускается один сучок с диаметром по нормам смежного более низкого сорта.
6. На участке длины, равно ширине пиломатериала, сумма размеров сучков на прямой линии, пересекающей этот участок в любом направлении, не должна превышать допускаемого диаметра сучка.
7. У пиломатериалов толщиной более 40 мм (кроме отборного сорта) допускаются продолговатые и сшивные сучки с размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм.
8. У брусьев (толщина и ширина 100 мм и более) количество сучков не нормируется.
9. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью 22%. При большей влажности эти размеры уменьшают вдвое.
10. Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов влажностью 22%. При большей влажности нормы уменьшают вдвое.
11. Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.
12. Пиломатериалы поставляют сухими (влажность не более 22%), сырыми или сырыми антисептированными.
14. Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна проводиться по пласти или кромке, худшей для данной доски.
15. Влажность древесины деталей должна быть: эксплуатируемых внутри помещений - 12±3%; эксплуатируемых снаружи помещений - 15±3%.